

冷間鍛造・プレス加工向け コーティング MARC-Ace

優れた
密着性・耐熱性・
耐摩耗性と
靱性を兼ね備えた
高性能コーティング



あらゆるニーズに
対応可能な万能コーティング

 株式会社丸真製作所

〒394-0091 長野県岡谷市10016番地471 エコ・ファクトリーパーク湯殿山-1
TEL.0266-75-8100(代) FAX.0266-75-8108

<http://www.marushinss.co.jp/>



Specification 仕様

成膜種	MARC-Ace
適応分類	冷間鍛造・ プレス加工向け
カラー	ダークグレー
硬度(Hv)	3000
膜厚(μm)	2.5~3.5
酸化温度(°C)	1000
処理温度(°C)	450±50
摩擦係数	~0.45